

PREHLÁSENIE O ZLOŽENÍ

POVRCHOVÉ MATERIÁLY PODLÁH, drevené podlahy

Distribútor: AB Gustaf Kähr

Dátum: 2001-09-21

Výrobok: 15 mm lakovaná parketa viacvrstvovej konštrukcie

Vzor

Komponenty	Špecifikácia	Hmot. %	g/m ²
Povrchová úprava	Povrchová úprava na báze akrylátu, vytvrdzované UV	< 1	< 80
Nášľapná vrstva	Chemicky neošetrené drevo, hrúbka 3, 6 mm, druhy dreva v celej dostupnej škále vyrábaných výrobkov	30	2 500
Stredná vrstva	Chemicky neošetrená smreková dýha. <1,5 mm Chemicky neošetrené drevo vo forme lamiel - borovica (prevažne) a smrek. Jedna lamela brezy na každom konci dosky.	7 51	575 4300
Spodná vrstva	Chemicky neošetrená smreková dýha	7	575
Lepidlo	Močovino-formaldehydová živica, vytvrdzované PVAc lepidlami,	4 < 0,1	360 < 4
Iné komponenty	Plnivo, vytvrdzované	< 0,1	< 2
SPOLU		100	-

Ďalšie údaje

1. Čísla, udávajúce hmot. % a g/m² sú priemerné hodnoty, pretože hustota sa líši ako v rámci jedného druhu dreva, tak aj medzi jednotlivými druhmi dreva.
2. Povrchová úprava na báze akrylátu je bez akýchkoľvek rozpúšťadiel a formaldehydu, obdobne ako aj materiál plniva.
3. Ako močovino-formaldehydová živica, tak aj PVAc lepidlo sú vodou riediteľné.

Komentár

1. Prehlásenie o zložení uvádza všetky použité zložky v suchom stave. Je možné vložiť aj kompletný popis.
2. Nie sú uvádzané čísla za desatinnou čiarkou, hodnoty sú zaokrúhlené na celé percento a g/m².
3. Hodnoty môžu byť uvádzané ako intervaly.
4. Percentuálne podiely pod 1 % je možné špecifikovať ako "<1%" pre zodpovedajúcu povrchovú hmotnosť.
5. Prípadné pigmenty (farbivá) budú uvádzané v bode "Ďalšie komponenty" pod označením čísla farby. Množstvo farby je možné uvádzať ako rozsah pre celú kolekciu.